



HDPE INJ N 25

Regranulat



Nazwa	INJ
Typ	N 25
Rodzaj tworzywa	Polyethylene, High Density
Forma	regranulat
Barwa	czarny, zielony
Ilość	250 T/miesiąc
Opakowanie	big-bag ~1100 kg. 22 big-bagi/naczepę
Dostępność	14 dni po zamówieniu

TYPOWE WŁAŚCIWOŚCI

WARTOŚĆ

Fizyczne	
Gęstość	0,95 g/cm³
Melt Mass-Flow Rate (MFR) 190°C / 2,16 kg	5 - 8 g/cm³
Mechaniczne	
Moduł elastyczności przy rozciąganiu	785 MPa
Napężenie na granicy plastyczności	22 MPa
Wydłużenie na granicy plastyczności	250,00%
Udarność badana młotem Charpiego (23C)	15 kJ/m²